

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1 934

Наименование продукта, марка: **Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130**

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.НП02.В.00466 с 14.08.2017 г. по 13.08.2020 г.

Обозначение НД: ГОСТ 33133-2014

Дата отбора пробы: **06.09.2020**

Дата проведения испытаний: **06.09.2020**

Дата изготовления продукта: **06.09.2020**

Номер партии: **1 934**

Номер резервуара: **Р-4**

Уровень наполнения резервуара / масса: **650 см / 273 т**

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Метод испытания	Норма ГОСТ	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1мм	ГОСТ 33136	от 101 до 130	103
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33142	не ниже 45	45,0
3	Растяжимость при 0°C, см	ГОСТ 33138	не менее 4,0	4,4
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33143	не выше -20	-22
5	Температура вспышки, °С*	ГОСТ 33141	не ниже 230	280
6	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140	не более 0,7	0,5
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140 ГОСТ 33142	не более 7	6,6

\* - показатель определяют периодически в соответствии с НД

**Заключение:** Битум нефтяной дорожный вязкий соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014 для марки БНД 100/130 .

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Федеральной службой по аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра). Аттестат аккредитации № RA.RU.22HX05

Начальник ЛТК/ИЦ

Е. Г. Панкова

Дата выдачи

06.09.2020

Контролер качества

Л. М. Вязова

Время выдачи

9:58:00

