



ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БМ»)

Юридический адрес:
Россия, 104104, г. Москва, Петровка, 8/1, стр. 1, эт. 5
Тел.: +7 (495) 490-05-00, e-mail: info@gazprom-neft.ru, www.gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля» (ОАО «Омсккровля»)
Юридический адрес: Россия, 644040, г. Омск, ул. Комбинатская, 38
Фактический адрес: Россия, 644040, г. Омск, ул. Комбинатская, 38
Тел.: +7 (3812) 65-20-61; 35-68-48, e-mail: adm.okrz@mail.ru

Испытательная лаборатория

Отдел технического контроля и Лаборатория ОАО «Омсккровля»
Фактический адрес: Россия, 644040, г. Омск, ул. Комбинатская, 38
Тел.: +7 (3812) 35-68-49, e-mail: otk.okrz@mail.ru
Заключение № 017-ИП-19 действительно до 30.04.2022 г.

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 168**

**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100
ГОСТ 33133-2014**

Наименование НТД на отбор проб: ГОСТ 2517-2012
Код ОКПД 2: 19.20.42.121
Дата изготовления продукта: 14.07.2021
Дата отбора пробы: 14.07.2021
Дата проведения испытаний: 14.07.2021
Место отбора пробы: Е 13-14
Номер партии: 168
Размер партии (масса), т: 400

Декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д-RU.Н012.В.10280
Срок действия с 22.09.2017 по 21.09.2022



№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерений	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, при 25 °С	0,1 мм	ГОСТ 33136	71-100	80
2	Температура размягчения по кольцу и шару, не ниже	°С	ГОСТ 33142	47	50,0
3	Растяжимость при 0 °С, не менее	см	ГОСТ 33138	3,7	4,4
4	Температура хрупкости, не выше	°С	ГОСТ 33143	-18	-22
5	Температура вспышки, не ниже	°С	ГОСТ 33141	230	322
6	Изменение массы образца после старения, не более	%	ГОСТ 33140	0,6	0,1
7	Изменение температуры размягчения после старения, не более	°С	ГОСТ 33140 ГОСТ 33142	7	7

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
- ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования».

Лаборант

Дата выдачи паспорта

Подпись м.п.

Самочкин Е.Д.
Ф.И.О.

14.07.2021



**КОПИЯ
ВЕРНА**