

ПАСПОРТ № 4062 2871692

Продукция: *Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100*

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.ПУ02.В.04800/20 с 11.08.2020 г. по 10.08.2025 г.

Обозначение НД: ГОСТ 33133-2014

Дата отбора пробы: **17.10.2024**

Дата проведения испытаний: **17.10.2024**

Дата изготовления продукта: **17.10.2024**

Номер партии: **4 062**

Номер резервуара: **P-19**

Уровень наполнения резервуара / масса: **659 см / 277 т**

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Метод испытания	Норма ГОСТ	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1мм	ГОСТ 33136	от 71 до 100	74
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 33142	не ниже 47	48,2
3	Растяжимость при 0°C, см	ГОСТ 33138	не менее 3,7	3,7
4	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 33143	не выше -18	-19
5	Температура вспышки, °C*	ГОСТ 33141	не ниже 230	270
6	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140	не более 0,6	0,3
7	Изменение температуры размягчения после старения, °C	ГОСТ 33140 ГОСТ 33142	не более 7	6,0

* показатель определяют периодически в соответствии с НД

Примечание - Битумы являются органическими веществами, состоящими из смеси высокомолекулярных углеводородов и при температуре 20 °C и атмосферном давлении 760 мм рт ст находятся в твердом состоянии (основной характеристикой битумов является температура размягчения (п.2) - температура, при которой нефтепродукт переходит из твердого состояния в жидкое)

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014 для марки БНД 70/100 .

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Федеральной службой по аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра).

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22HX05

Испытательной лаборатории (центра).

Начальник ЛТК/ИЦ

Е. Г. Панкова

Дата выдачи

17.10.2024

Контролер качества

Н. Н. Казакова

Время выдачи

9:02:00

