



ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЁН ПО ЗАКАЗУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БМ»)

Юридический адрес:
Россия, 190106 г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О. д. 80 литера Р, этаж 5/6
Тел.: +7 (812) 493 25 66 • факс: 8(812) 493 25 66 • www.bitumngazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛ ЮГ»
(ООО «АРСЕНАЛ ЮГ»)
Юридический адрес: 354340, Россия, Краснодарский край,
г.о. ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ, г. Сочи, ул. Энергетиков, д. 3, помещ. 37
Фактический адрес: 352040, Россия, Краснодарский край,
Павловский р-н, ст. Павловская, тер. Промзона
Тел.: +7 (86191) 5-79-11, e-mail: arsenal_ug@mail.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Испытательная лаборатория ООО «АРСЕНАЛ ЮГ»
Фактический адрес: 352040, Россия, Краснодарский край,
Павловский р-н, ст. Павловская, тер. Промзона
Тел.: +7 (86191) 5-79-11, e-mail: arsenal_ug@mail.ru
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 0009
Действительно до 09.09.2025 г.

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 1368**

**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 50/70
ГОСТ 33133–2014**



НТД на отбор проб: ГОСТ 2517
Код ОКПД 2: 19.20.42.121
Дата изготовления продукта: 22.10.2024
Дата отбора пробы: 23.10.2024
Дата проведения испытаний: 23.10.2024
8Место отбора пробы: РВС № 9
Номер партии: 1368
Размер партии, т: 60 т.

Декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д-RU.РА02.В.69054/21
Срок действия с 17.11.2021 по 11.11.2026



| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод испытания | Норма по ГОСТ 33133 | Фактическое значение |
|-------|--|-------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Глубина проникания иглы при 25 °С | 0,1 мм | ГОСТ 33136 | 51–70 | 57 |
| 2 | Температура размягчения по кольцу и шару | °С | ГОСТ 33142 | не ниже 51 | 53,4 |
| 3 | Растяжимость при 0 °С | см | ГОСТ 33138 | не менее 3,5 | 3,5 |
| 4 | Температура хрупкости | °С | ГОСТ 33143 | не выше –16 | -19 |
| 5 | Температура вспышки | °С | ГОСТ 33141 | не ниже 230 | 300 |
| 6 | Изменение массы образца после старения | % | ГОСТ 33140 | не более 0,6 | 0,2 |
| 7 | Изменение температуры размягчения после старения | °С | ГОСТ 33140, ГОСТ 33142 | не более 7 | 6,4 |

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 50/70 соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
- ГОСТ 33133–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования».



Должность

Дата выдачи паспорта

Подпись

М.П.

Иванникова М.Б.

Ф.И.О.

23.10.2024