

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 356**

**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100
ГОСТ 33133–2014**



НТД на отбор проб: * ГОСТ 2517
Код ОКПД 2: 19.20.42.121
Дата изготовления продукта: 21.10.2024
Дата отбора пробы: 21.10.2024
Дата проведения испытаний: 21.10.2024
Место отбора пробы: 2
Номер партии: 356
Размер партии, т: 400

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00608/23
Срок действия с 22.02.2023 по 21.02.2028



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25 °С	0,1 мм	ГОСТ 33136	71–100	74
2	Температура размягчения по кольцу и шару	°С	ГОСТ 33142	не ниже 47	47,7
3	Растяжимость при 0 °С	см	ГОСТ 33138	не менее 3,7	3,8
4	Температура хрупкости	°С	ГОСТ 33143	не выше –18	-21
5	Температура вспышки	°С	ГОСТ 33141	не ниже 230	280
6	Изменение массы образца после старения	%	ГОСТ 33140	не более 0,6	0,4
7	Изменение температуры размягчения после старения	°С	ГОСТ 33140, ГОСТ 33142	не более 7	6,3

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует:
- Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
- ГОСТ 33133–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битум нефтяной дорожный вязкий. Технические требования».

Начальник лаборатории

Дата выдачи паспорта



М.П.

Агафонова В.Д.
Ф.И.О.