



ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЁН ПО ЗАКАЗУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БМ»)

Юридический адрес:
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д. 80, литера Р, этаж 5.6
Тел.: +7 (812) 493-25-66, e-mail: bitum@gazprom-neft.ru, www.bitum.gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромнефть-Битумный Терминал Юг» (ООО «ГПН-БТ Юг»)
Юридический адрес: 347620, Россия, Ростовская обл.,
Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й,
тер. Сальск-Песчанокосское, 1-й км, зд. 2, офис 201
Фактический адрес: 347620, Россия, Ростовская обл.,
Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й,
тер. Сальск-Песчанокосское, 1-й км, зд. 2
Тел./факс: +7 (86372) 5-61-39, e-mail: gpn-btyug@gazprom-neft.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория ООО «ГПН-БТ Юг»
Фактический адрес: 347620, Россия, Ростовская обл.,
Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й,
тер. Сальск-Песчанокосское, 1-й км, зд. 2, офис 201
Тел./факс: +7 (86372) 5-61-39, e-mail: gpn-btyug@gazprom-neft.ru
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 0171
Действительно до 16.01.2026 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 576

Вязущее полимерно-битумное дорожное на основе блоксополимеров типа
стирол-бутадиен-стирол марки ПБВ 60
ГОСТ Р 52056



НТД на отбор проб: ГОСТ 2517
Код ОКПД 2: 19.20.42.121
Дата изготовления продукта: 16.09.2024
Дата отбора пробы: 16.09.2024
Дата проведения испытаний: 16.09.2024 - 17.09.2024
Место отбора: ВЗ
Номер партии: ПК576, НЗ676/16092024
Размер партии, т: 29

Сертификат соответствия
№НСС-RU-АБ04-Н-00443-23
Срок действия с 16.10.2023 по 26.09.2026



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ Р 52056	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°C	0,1 мм	ГОСТ 11501	не менее 60	64 ²⁾
2	Глубина проникания иглы при 0 °С	0,1 мм	ГОСТ 11501	не менее 32	32 ²⁾
3	Растяжимость при 25 °С	см	ГОСТ 11505	не менее 25	74 ²⁾
4	Растяжимость при 0 °С	см	ГОСТ 11505	не менее 11	22 ²⁾
5	Температура размягчения по кольцу и шару	°С	ГОСТ 11506	не менее 54	78 ²⁾
6	Температура хрупкости	°С	п. 6.3 ГОСТ Р 52056, ГОСТ 11507	не более -20	-22 ²⁾
7	Эластичность при температуре 25°C	%	п. 6.2 ГОСТ Р 52056	не менее 80	95 ²⁾
8	Эластичность при температуре 0°C	%	п. 6.2 ГОСТ Р 52056	не менее 70	70 ²⁾
9	Изменение температуры размягчения после прогрева	°С	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506	не более 5 ¹⁾	4 ³⁾
10	Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	не менее 230	283 ²⁾
11	Сцепление с мрамором или песком	-	метод А ГОСТ 11508	выдерживает по контрольному образцу № 2	выдерживает по контрольному образцу № 2 ²⁾
12	Однородность	-	п. 6.1 ГОСТ Р 52056	однородно	однородно ²⁾

¹⁾ По абсолютной величине

²⁾ На основании протокола испытаний №7044 от 17.09.2024 Лаборатории Лаборатория ООО «ГПН – БТ Юг» (Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 0171, срок действия с 16.01.2023 по 16.01.2026). Фактический адрес: 347617, Россия, Ростовская обл., Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й, тер. Сальск-Песчанокосское, 1-й км, зд. 2

³⁾ На основании протокола испытаний №7043 от 17.09.2024 Лаборатории Лаборатория ООО «ГПН – БТ Юг» (Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 0171, срок действия с 16.01.2023 по 16.01.2026). Фактический адрес: 347617, Россия, Ростовская обл., Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й, тер. Сальск-Песчанокосское, 1-й км, зд. 2

Заключение: Вязущее полимерно-битумное дорожное на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол марки ПБВ 60 соответствует ГОСТ Р 52056 по вышеуказанным показателям.

Лаборант

Подпись

Гайворонская Татьяна Григорьевна

Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта: 17.09.2024