

Юридический адрес:
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д. 80, литера Р, этаж 5,6
Тел.: +7 (812) 493-25-66, e-mail: bitum@gazprom-neft.ru, www.bitum.gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромнефть-Битумный Терминал Юг» (ООО «ГПН-БТ Юг»)
Юридический адрес: 347620, Россия, Ростовская обл.,
Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й,
тер. Сальск-Песчанокопское, 1-й км, зд. 2, офис 201
Фактический адрес: 347620, Россия, Ростовская обл.,
Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й,
тер. Сальск-Песчанокопское, 1-й км, зд. 2
Тел./факс: +7 (86372) 5-61-39, e-mail: gpn-btyug@gazprom-neft.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория ООО «ГПН-БТ Юг»
Фактический адрес: 347620, Россия, Ростовская обл.,
Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й,
тер. Сальск-Песчанокопское, 1-й км, зд. 2, офис 201
Тел./факс: +7 (86372) 5-61-39, e-mail: gpn-btyug@gazprom-neft.ru
Заклучение о состоянии измерений в лаборатории № 0171
Действительно до 16.01.2026

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 684

**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100
ГОСТ 33133**



Декларация о соответствии
EAЭС N RU Д-RU.PA02.B.25125/24
Срок действия с 22.02.2024 по 21.02.2029

НТД на отбор проб: ГОСТ 2517
Код ОКПД 2: 19.20.42.121
Дата изготовления продукта: 17.10.2024
Дата отбора пробы: 17.10.2024
Дата проведения испытаний: 17.10.2024
Место отбора: Р8
Номер партии: ПК684
Размер партии, т: 400

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°C	0,1 мм	ГОСТ 33136	не менее 71 не более 100	75 ¹⁾
2	Температура размягчения по кольцу и шару	°С	ГОСТ 33142	не ниже 47	47,2 ¹⁾
3	Растяжимость при 0 °С	см	ГОСТ 33138	не менее 3,7	4,8 ¹⁾
4	Температура хрупкости	°С	ГОСТ 33143	не выше -18	-25 ¹⁾
5	Температура вспышки	°С	ГОСТ 33141	не ниже 230	287 ²⁾
6	Изменение массы после старения	%	ГОСТ 33140	не более 0,6	0,4 ¹⁾
7	Изменение температуры размягчения	°С	ГОСТ 33140, ГОСТ 33142	не более 7	7,0 ¹⁾

¹⁾ На основании протокола испытаний №7776 от 17.10.2024 Лаборатории Лаборатория ООО «ГПН – БТ Юг» (Заклучение о состоянии измерений в лаборатории № 0171, срок действия с 16.01.2023 по 16.01.2026). Фактический адрес: 347617, Россия, Ростовская обл., Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й, тер.Сальск-Песчанокопское, 1-й км, зд. 2

²⁾ На основании протокола испытаний №7318 от 27.09.2024 Лаборатории Лаборатория ООО «ГПН – БТ Юг» (Заклучение о состоянии измерений в лаборатории № 0171, срок действия с 16.01.2023 по 16.01.2026). Фактический адрес: 347617, Россия, Ростовская обл., Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й, тер.Сальск-Песчанокопское, 1-й км, зд. 2

Заклучение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
- ГОСТ 33133–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования».

Лаборант

Подпись

Бычина Ольга Сергеевна

Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта: 17.10.2024

