

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромнефть-Битумный Терминал Юг» (ООО «ГПН-БТ Юг»)
Юридический адрес: 347620, Россия, Ростовская обл.,
Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й,
тер. Сальск-Песчанокоское, 1-й км, зд. 2, офис 201
Фактический адрес: 347620, Россия, Ростовская обл.,
Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й,
тер. Сальск-Песчанокоское, 1-й км, зд. 2
Тел./факс: +7 (86372) 5-61-39, e-mail: gpn-btyug@gazprom-neft.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория ООО «ГПН-БТ Юг»
Фактический адрес: 347620, Россия, Ростовская обл.,
Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й,
тер. Сальск-Песчанокоское, 1-й км, зд. 2, офис 201
Тел./факс: +7 (86372) 5-61-39, e-mail: gpn-btyug@gazprom-neft.ru
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 0171
Действительно до 16.01.2026 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 698

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90
ГОСТ 22245



НТД на отбор проб: ГОСТ 2517
Код ОКПД 2: 19.20.42.121
Дата изготовления продукта: 22.10.2024
Дата отбора пробы: 22.10.2024
Дата проведения испытаний: 22.10.2024
Место отбора: РВ
Номер партии: ПК698
Размер партии, т: 3 040

Сертификат соответствия
№ HCC-RU-AB04-H-00442-23
Срок действия с 16.10.2023 по 26.09.2026



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°C	0,1 мм	ГОСТ 11501	не менее 61 не более 90	80 ¹⁾
2	Глубина проникания иглы при 0 °C	0,1 мм	ГОСТ 11501	не менее 20	25 ¹⁾
3	Температура размягчения по кольцу и шару	°C	ГОСТ 11506	не ниже 47	47 ²⁾
4	Растяжимость при 25 °C	см	ГОСТ 11505	не менее 55	95 ¹⁾
5	Растяжимость при 0 °C	см	ГОСТ 11505	не менее 3,5	4,0 ³⁾
6	Температура хрупкости	°C	п.3.2 ГОСТ 22245, ГОСТ 11507	не выше -15	-20 ¹⁾
7	Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	не ниже 230	284 ⁴⁾
8	Изменение температуры размягчения после прогрева	°C	п.3.3 ГОСТ 22245, ГОСТ 18180, ГОСТ 11506	не более 5	5 ⁵⁾
9	Индекс пенетрации	-	Приложение 2 ГОСТ 22245	не менее -1 не более 1	-0,8 ²⁾

¹⁾ На основании протокола испытаний №7860 от 21.10.2024 Лаборатории Лаборатория ООО «ГПН — БТ Юг» (Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 0171, срок действия с 16.01.2023 по 16.01.2026). Фактический адрес: 347617, Россия, Ростовская обл., Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й, тер. Сальск-Песчанокоское, 1-й км, зд. 2

²⁾ На основании протокола испытаний №7868 от 22.10.2024 Лаборатории Лаборатория ООО «ГПН — БТ Юг» (Заклучение о состоянии измерений в лаборатории № 0171, срок действия с 16.01.2023 по 16.01.2026). Фактический адрес: 347617, Россия, Ростовская обл., Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й, тер. Сальск-Песчанокоское, 1-й км, зд. 2

³⁾ На основании протокола испытаний №7793 от 18.10.2024 Лаборатории Лаборатория ООО «ГПН — БТ Юг» (Заклучение о состоянии измерений в лаборатории № 0171, срок действия с 16.01.2023 по 16.01.2026). Фактический адрес: 347617, Россия, Ростовская обл., Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й, тер. Сальск-Песчанокоское, 1-й км, зд. 2

⁴⁾ На основании протокола испытаний №7655 от 12.10.2024 Лаборатории Лаборатория ООО «ГПН — БТ Юг» (Заклучение о состоянии измерений в лаборатории № 0171, срок действия с 16.01.2023 по 16.01.2026). Фактический адрес: 347617, Россия, Ростовская обл., Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й, тер. Сальск-Песчанокоское, 1-й км, зд. 2

⁵⁾ На основании протокола испытаний №7792 от 18.10.2024 Лаборатории Лаборатория ООО «ГПН — БТ Юг» (Заклучение о состоянии измерений в лаборатории № 0171, срок действия с 16.01.2023 по 16.01.2026). Фактический адрес: 347617, Россия, Ростовская обл., Сальский р-он, с.п. Кручено-Балковское, х. Новоселый 1-й, тер. Сальск-Песчанокоское, 1-й км, зд. 2

Заклучение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 соответствует ГОСТ 22245 по вышеуказанным показателям.

Лаборант

Подпись



Куц Юлия Викторовна

Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта: 22.10.2024

Дополнительная информация:

Область применения: область применения продукта в соответствии с пунктом 5 статьи 1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

Лаборант

Подпись



Куц Юлия Викторовна

Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта: 22.10.2024