

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА  
№ 1525**

**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100  
ГОСТ 33133-2014**



НТД на отбор проб: ГОСТ 2517  
Код ОКПД 2: 19.20.42.121  
Дата изготовления продукта: 11.09.2024  
Дата отбора пробы: 11.09.2024  
Дата проведения испытаний: 11.09.2024  
Место отбора пробы: Р-16  
Номер партии: 1525  
Размер партии, т: 400

Декларация о соответствии  
ЕАЭС № RUД-RU.PA01 В.72191/21  
Срок действия с 17.05.2021 по 16.05.2026




№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерений	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133	Фактическое значение*
1	Глубина проникания иглы при 25 °С	0,1 мм	ГОСТ 33136	71-100	76
2	Температура размягчения по кольцу и шару	°С	ГОСТ 33142	не ниже 47	49,2
3	Растяжимость при 0 °С	см	ГОСТ 33138	не менее 3,7	3,8
4	Температура хрупкости	°С	ГОСТ 33143	не выше -18	- 17
5	Температура вспышки	°С	ГОСТ 33141	не ниже 230	310
6	Изменение массы образца после старения	%	ГОСТ 33140	не более 0,6	0,3
7	Изменение температуры размягчения после старения	°С	ГОСТ 33140, ГОСТ 33142	не более 7	4,8

**Заключение:** Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует:  
- Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);  
- ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования».

Заместитель генерального директора

11.09.2024

  
Подпись

М.П.

Макаров В.Г.  
Ф.И.О.

