



Проверить паспорт:

1. Отсканируйте QR-код
 2. Убедитесь, что попали на сайт <http://pasp.yanos.slavneft.ru>
 3. Сравните оригинал на сайте и Вашу копию
- Проверьте соответствие Вашего экземпляра паспорта с полученным по ссылке.

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
 Юридический адрес :
 Российская Федерация, 150023, Ярославская область, город Ярославль,
 Московский проспект, дом 130;
 E-mail: post@yanos.slavneft.ru
 телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76
 Адрес производства:
 Российская Федерация, 150023,г. Ярославль,Московский проспект, дом 150

Сертификаты соответствия системы менеджмента качества
 ISO 9001:2015 № 21110602 QM15, срок действия по 06.11.2026,
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РИ 000123, срок действия по 21.03.2027

ПАСПОРТ № 1780

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.09408/22
 Срок действия - по 06.06.2025

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011
 "Безопасность автомобильных дорог "(Решение Комиссии
 Таможенного союза от 18.10.2011 №827)
 ГОСТ 33133 -2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы
 нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"
 Код ОКПД 2 19.20.42.121

Номер партии:	<u>883</u>
Дата изготовления:	<u>22 октября 2024 г.</u>
Размер партии (масса)	<u>302 т</u>
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517)	<u>Е-02</u>
Дата отбора пробы	<u>22 октября 2024 г.</u>
Дата проведения испытаний	<u>22 октября 2024 г.</u>



2008, 2022

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1.	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	ГОСТ 33136-2014	71 - 100	87
2.	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33142-2014	не ниже 47	49
3.	Растяжимость при 0°C, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 3.7	3.8
4.	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33143-2014	не выше -18	-22
5.	Температура вспышки, °С	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	280
6.	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0.6	0.4
7.	Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014	не более 7	7

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 **соответствует требованиям:**

- Статья 5 п.24 и Приложение №1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог " (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 827);
- ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"

Дополнительная информация:

- наименование процессов переработки - атмосферная и вакуумная перегонка, окисление;
- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. - твердое;
- не является средним дистиллятом - твердое вещество;
- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;
- гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления.

Начальник отдела контроля масел и битумов

Лаборант



Дата выдачи паспорта

О.Г. Войтович
И.А. Смирнова

А.Н. Борисова

22 октября 2024 г.