



ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЁН ПО ЗАКАЗУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БМ»)

Юридический адрес:
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бельвицкий пр. в/о, д. 30, литер А, этаж 5/6
Тел.: +7 (812) 493-23-66, e-mail: bitum@gazprom-neft.ru, www.bitum.gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Курский битумный терминал» (ООО «Курский битумный терминал»)
Юридический адрес: Россия, 305527, Курская область, Курский район, деревня Ворошнево, ул. Тепличная, д. 91
Фактический адрес: Россия, 305527, Курская область, Курский район, деревня Ворошнево, ул. Тепличная, д. 91
Тел./факс: +7 (4712) 73-04-21, e-mail: bes@servistg.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Научно-исследовательский центр ООО «Курский битумный терминал»
Фактический адрес: Россия, 305527, Курская область, Курский район, деревня Ворошнево, ул. Тепличная, д. 91
Тел.: +7 (4712) 73-04-21, e-mail: bes@servistg.ru
Аттестат аккредитации № RU.АСК.ИЛ.1178
Срок действия с 22.06.2023 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №4

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 ГОСТ 33133–2014

НТД на отбор проб: ГОСТ 2517
Код ОКПД 2: 19.20.42.121
Дата изготовления продукта: 26.07.2024
Дата отбора пробы: 26.07.2024
Дата проведения испытаний: 26.07.2024
Место отбора пробы: ДЕ 300
Номер партии: 4
Размер партии, т: 400 т

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.47558/24
Срок действия с 04.03.2024 по 03.03.2029



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25 °С	0,1 мм	ГОСТ 33136	71–100	74
2	Температура размягчения по кольцу и шару	°С	ГОСТ 33142	не ниже 47	48,1
3	Растяжимость при 0 °С	см	ГОСТ 33138	не менее 3,7	6,5
4	Температура хрупкости	°С	ГОСТ 33143	не выше –18	-18
5	Температура вспышки	°С	ГОСТ 33141	не ниже 230	293
6	Изменение массы образца после старения	%	ГОСТ 33140	не более 0,6	0,3
7	Изменение температуры размягчения после старения	°С	ГОСТ 33140, ГОСТ 33142	не более 7	5

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
- ГОСТ 33133–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования».

Представитель по доверенности
Нач.НИЦ

Дата выдачи паспорта: 26.07.2024г

Подпись



Бутова Е.С

Ф.И.О.